



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PAPEL GUARDANAPO

1. **Composição:** 100% celulose fibra curta proveniente de eucalipto, 100% fibras virgens e naturais;
2. **Insumos utilizados na produção do papel:** Violeta (corante), Alvejante (Ótico), Agente de resistência a úmido.
3. **Propriedades Físicas:**

PARÂMETRO	UNIDADE	NORMA REFERÊNCIA	18g/m ²	19 g/m ²
Gramatura	g/m ²	ABTCP P6/70	17,1 – 18,9	18,0 - 19,9
Umidade	%	ABTCP P2/70	6,0 a 8,5	6,0 a 8,5
Tração longitudinal	gF/50 mm	ISO 1924/1	1400 a 1700	1500 a 1800
Tração transversal	gF/50 mm	ISO 1924/1	900 a 1190	1050 a 1260
Alvura	% ISO	NM-ISO 2470:2001	≥ 80,0	≥ 80,0

Controle de Qualidade

