



Especificação técnica do papel toalha

- Composição:** 100% celulose fibra curta proveniente de eucalipto, 100% fibras virgens e naturais;
- Insumos utilizados na produção do papel:** Violeta (corante), Alvejante (Ótico), Agente de resistência a úmido.
- Propriedades Físicas:**

Parâmetro	Unidade	Norma referência	20 g/m ²	22 g/m ²	24 g/m ²	26 g/m ²	28 g/m ²	30 g/m ²	32 g/m ²	34 g/m ²	36 g/m ²
			Auto - corte								
Gramatura	g/m ²	ABTCP P6/70	19,0- 21,0	20,9 - 23,1	22,8- 25,2	24,7- 27,3	26,6- 29,4	28,5- 31,5	30,4-33,6	32,3 – 35,7	34,2 – 37,8
Umidade	%	ABTCP P2/70	6,0 a 8,5	6,0 a 8,5	6,0 a 8,5	6,0 a 8,5	6,0 a 8,5	6,0 a 8,5	6,0 a 8,5	6,0 a 8,5	6,0 a 8,5
Tração longitudinal	gF/50 mm	ISO 1924/1	1800 a 2300	1900 a 2400	2300 a 2800	2400 a 2900	2600 a 3100	3000 a 3600	3200 a 4000	≥3300	≥ 4000
Tração transversal	gF/50 mm	ISO 1924/1	1100 a 1600	1200 a 1700	1400 a 1900	1700 a 2100	2000 a 2500	2200 a 2900	2400 a 3000	≥2400	≥2600
Alvura	% ISO	NM-ISO 2470:2001	≥78,5	≥78,5	≥78,5	≥78,5	≥78,5	≥78,5	≥78,5	≥78,5	≥78,5

Controle de qualidade

